



210900110152



(2021)沪市监认验第135号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0128



W02210310298

检测报告

Test Report



qTytTBm3

产品名称: 轻钢龙骨

Name of Sample

型号规格: Q100

Type

委托单位: 上海福添实业有限公司

Applicant

检测类别: 委托检测

Test Purpose

上海市质量监督检验技术研究院
Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research



上海市质量监督检验技术研究院

检 测 报 告

报告编号: W02210310298

共 4 页第 1 页

样品名称	轻钢龙骨			检测类别	委托检测
型号规格	Q100			商 标	声达
等级	合格品				
委托单位	上海福添实业有限公司				
受检单位	上海福添实业有限公司				
标称生产单位	/				
委托书编号	W02210310298	委托/抽样日期	2022年03月10日		
到样日期	2022年03月10日	抽样地点	/		
样品数量	9根	受检批数量	/		
生产日期	/	批号/编号	/		
样品到样状态	完好 委托方送样				
检测地点	上海市闵行区江月路900号				
检测依据	GB/T 11981-2008 建筑用轻钢龙骨				
检测日期	2022年03月14日 至 2022年03月17日				
检测结论	该样品本次所检项目检测结果符合上述检测依据相关规定。详见本报告检测结果汇总页。 (检测报告专用章) 签发日期: 2022年06月24日				
委托单位 通讯资料	地址	上海市宝杨路2010号			
	邮编	/	电话	4001859696	
备 注	本报告检验检测结论是根据检验检测依据/判定依据仅对所检项目得出的, 不代表未经检验检测的项目或功能符合要求。 竖龙骨98.5×45×0.7 (mm) 横龙骨100×35×0.7 (mm) 通贯龙骨38×12×1.0 (mm)				

批准

陈卓樑

审核

张威

主检

曹雅文

共 4 页第 2 页

检测结果汇总						
序号	检 测 项 目		技 术 要 求	检 测 结 果	单项判定	备注
1	外观质量		龙骨外形要求平整，棱角清晰，切口不应有毛刺和变形，镀锌层应无起皮、起瘤、脱落等缺陷，无影响使用的腐蚀、损伤、麻点，每米长度内面积不大于1cm ² 的黑斑不多于3处，涂层应无气泡、划伤、漏涂、颜色不均等影响使用的缺陷	通过	符合	/
2	长度 L，mm		偏差±5	1~2	符合	/
3	断面尺寸，mm	A	偏差≤0.5	0.1	符合	/
		B	偏差≤1.0	0.1		/
		C	≥6.0	6.1		/
4	厚度 t，mm		0.7±0.05	0.68	符合	/
5	平直度，mm/1000mm	侧面	≤1.0	0.1	符合	/
		底面	≤2.0	0.2		/
6	弯曲内角半径R，mm		≤1.50	1	符合	/
7	角度偏差		≤1° 30′	20′ ~35′	符合	/
8	表面防锈	双面镀锌量，g/m ²	≥100	103	符合	/
9	力学性能，mm	抗冲击性试验	最大残余变形量不大于10.0，龙骨不得有明显的变形	4.4	符合	/
		静载试验	最大残余变形量不大于2.0	0.5		/
竖龙骨 98.5×45×0.7（mm）						
长度L=5000mm						

共 4 页第 3 页

检测结果汇总						
序号	检 测 项 目		技 术 要 求	检 测 结 果	单项判定	备注
1	外观质量		龙骨外形要求平整，棱角清晰，切口不应有毛刺和变形，镀锌层应无起皮、起瘤、脱落等缺陷，无影响使用的腐蚀、损伤、麻点，每米长度内面积不大于 1cm^2 的黑斑不多于3处，涂层应无气泡、划伤、漏涂、颜色不均等影响使用的缺陷	通过	符合	/
2	长度 L，mm		偏差 ± 5	1~2	符合	/
3	断面尺寸，mm	A	偏差 ≤ 0.5	0.2~0.3	符合	/
		B	偏差 ≤ 1.0	0.4		/
4	厚度 t，mm		0.7 ± 0.05	0.68~0.69	符合	/
5	平直度，mm/1000mm	侧面	≤ 1.0	0.1	符合	/
		底面	≤ 2.0	0.2		/
6	弯曲内角半径R，mm		≤ 1.50	1	符合	/
7	角度偏差		$\leq 1^{\circ} 30'$	$35' \sim 40'$	符合	/
8	表面防锈	双面镀锌量， g/m^2	≥ 100	102	符合	/
横龙骨 100×35×0.7（mm）						
长度L=4000mm						

共 4 页第 4 页

检测结果汇总						
序号	检 测 项 目		技 术 要 求	检 测 结 果	单项判定	备注
1	外观质量		龙骨外形要求平整，棱角清晰，切口不应有毛刺和变形，镀锌层应无起皮、起瘤、脱落等缺陷，无影响使用的腐蚀、损伤、麻点，每米长度内面积不大于1cm ² 的黑斑不多于3处，涂层应无气泡、划伤、漏涂、颜色不均等影响使用的缺陷	通过	符合	/
2	长度 L, mm		偏差±5	-2~3	符合	/
3	断面尺寸, mm	A	偏差≤0.5	0.1~0.2	符合	/
		B	偏差≤1.0	0.2~0.3		/
4	厚度 t, mm		1.0±0.06	0.97~0.98	符合	/
5	平直度, mm/1000mm	侧面	≤2.0	0.2	符合	/
		底面	≤2.0	0.2		/
6	弯曲内角半径R, mm		≤1.75	1.5	符合	/
7	角度偏差		≤2° 00'	25' ~35'	符合	/
8	表面防锈	双面镀锌量, g/m ²	≥100	103	符合	/
通贯龙骨 38×12×1.0 (mm)						
长度L=4000mm						

(以下空白)